

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **氟橡胶 THV 221G Z** 厂商: **3M** 品牌: **Dyneon**

颜色	透明/Transparent	厂商品牌	Dyneon
用途	涂覆应用,电线电缆,电影,软管	材料特性	附着力强,可焊,可交联,良好的柔韧性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding 模塑成型/Moulding

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	20.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	600	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	80.0	Mpa

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
模头温度		200-230	°C
模具温度		180-200	°C