

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS 200G20LU.BK** 厂商: **兰蒂奇 RADICI** 品牌:

材料标识	ABS-GF20%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		材料特性	经润滑、良好的流动性、脱模性能良好、玻璃纤维增强材料20%填料按重量
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.20	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.20-0.30	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.20	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	98	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	82.70	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	2.00-3.00	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	89.60	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	5520	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	59-69	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		104	°C