

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS 749** 厂商: **锦湖 KUMHO** 品牌: **Kumho**

材料标识	ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Kumho	用途	添加剂/色母粒
材料特性	附着力强、高光泽度、良好的尺寸稳定性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding 热成型/Thermoforming		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.04	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.55	%
熔融流动指数			
200℃ / 5Kg	ASTM D1238	2.10	g/10min
220℃ / 10Kg	ASTM D1238	12.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	94	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23℃	ASTM D638	31.3	Mpa
断裂伸长率			
23℃	ASTM D638	30	%
弯曲强度			
23℃	ASTM D790	40	Mpa
弯曲模量			
23℃	ASTM D790	1660	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23℃	ASTM D256	390	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		82.2	℃
维卡软化温度	ASTM 1525	92.2	℃

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB