

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS PA-777B** 厂商: **奇美 CHI MEI** 品牌: **POLYLAC**

材料标识	ABS	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E56070	厂商品牌	POLYLAC
用途	汽车行业	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.03	g/cm ³
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	7.50	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	112	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	42.70	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	15	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	63.70	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2160	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	230	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ASTM D648	107	°C
1.80MPa 未退火		97	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	115	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

防火等级	UL-94	1.50-1.70mm	HB
------	-------	-------------	----

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		90 -95	°C
干燥时间		3.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		220-240	°C
螺筒中部温度		230-250	°C
螺筒前部温度		230-250	°C
模具温度		30-70	°C

挤出成型条件		建议值	单位
干燥温度		210-240	°C
第1气缸区温度		190-210	°C
第3气缸区温度		220-250	°C
第5气缸区温度		220-250	°C
模具温度		200-250	°C