

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS R500** 厂商: **Almaak Almaak** 品牌: **Anjacom**

材料标识	ABS	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Anjacom	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.04	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.30	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	8.0	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	70	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ISO 306/B50	95	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -90	°C
干燥时间		2.0-3.0	Hr
水份含量		0.20	%