

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS SD-0150 U** 厂商: **三星 Samsung** 品牌: **Starex**

材料标识	ABS	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E115797	厂商品牌	Starex
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.04	g/cm ³
熔融流动指数			
200°C / 5.0Kg	ASTM D1238	1.70	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	108	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	40	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	58	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2100	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	240	J/m

光学性能	测试标准	数据	单位
黄度指数	ASTM D1925	18	YI

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.00 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		3.0	Hr
水份含量		0.10	%
注塑温度			

螺筒后部温度		190-200	°C
螺筒中部温度		210-220	°C
螺筒前部温度		220-230	°C
模头温度		230	°C
模具温度		40-80	°C