

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS SE-10** 厂商: 日本电气化学 **Denka** 品牌: **DENKA**

材料标识	ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	DENKA	材料特性	阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.04	g/cm <sup>3</sup>

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	116	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	47	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	76	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2450	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	260	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		91	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	102	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80-85	°C
干燥时间		2-3	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		170-190	°C

螺筒中部温度		180-215	°C
螺筒前部温度		190-230	°C
模头温度		190-225	°C
模具温度		40-60	°C