

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS W900A** 厂商: **UMG** 品牌: **UMG WOOD**

材料标识	ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	UMG WOOD	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.14	g/cm ³
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ISO 1133	22.00	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	109	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	47	Mpa
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2300	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	71	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2350	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	3.0	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	1.5	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	72	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	

注塑成型条件		建议值	单位
--------	--	-----	----

干燥温度		110 -110	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		210-230	°C
螺筒中部温度		230-250	°C
螺筒前部温度		230-270	°C
模头温度		220-250	°C
模具温度		60-80	°C