

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ASA WR-9370** 厂商: **三星 Samsung** 品牌: **Starex**

材料标识	ASA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Starex	用途	汽车行业
材料形状	颗粒状/Resin		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.09	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.55	%
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	4.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	106	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	46	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	65	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	64	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2000	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	200	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		98	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		95	°C

干燥时间		2-4	Hr
水份含量		0.10	%
注塑温度			
螺筒中部温度		230	°C
螺筒前部温度		240	°C
模头温度		250	°C
模具温度		40-80	°C