

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **COC 9506F-04** 厂商: **泰科纳 Ticona** 品牌:

材料标识	COC	颜色	黑色/Black
厂商品牌		用途	电影
材料特性	共聚物	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.01	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.01	%
熔融流动指数			
190°C / 216Kg	ISO 1133	1.00	cm ³ /10min
230°C / 2.16Kg	ISO 1133	6.00	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2600	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
玻璃转化温度	ISO 11357-2	65	°C