

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **CPE 37-11 ROHS BLACK** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **FireCon**

材料标识	CPE	颜色	黑色/Black
厂商品牌	FireCon	用途	电线电缆应用
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.31	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	15	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	38	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	12.4	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	350	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	6.89	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-35	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级			
氧指数	ASTM 2863	31	%