

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EEA 2200** 厂商: **阿科玛 Arkema** 品牌:

材料标识	EEA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌			

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	1.40	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	28	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	13	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	770	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	<20	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	-40	°C