

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EEA AC 2116** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Elvaloy**

材料标识	EEA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Elvaloy	材料特性	共聚物
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.93	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	1.00	g/10min

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		135-135	°C
第3气缸区温度		185-185	°C
第5气缸区温度		185-185	°C
模具温度		185-185	°C