

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA 1159** 厂商: **韩华 Hanwha** 品牌: **HANWHA**

材料标识	EVA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	HANWHA	用途	薄膜、食品接触应用 和 涂覆应用
材料特性	附着力强、加工性能良好、良好的密封性能、美观、醋酸乙烯含量 28.0 wt%	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.949	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	18.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	13.70	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	920	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	46	°C
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-76.0	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		160-220	°C
第3气缸区温度		160-220	°C
第5气缸区温度		160-220	°C
模具温度		220	°C