

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA LD 755 Series** 厂商: 埃克森美孚 **Exxonmobil** 品
牌: **Escorene**

| | | | |
|------|-----------|------|--|
| 材料标识 | EVA | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | Escorene | 材料特性 | 热稳定剂 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------------|------------|----|---------|
| 熔融流动指数 | | | |
| 190°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 25 | g/10min |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|------------|----|----|
| 邵氏A15s | ASTM D2240 | 70 | |
| 邵氏D | ASTM D2240 | 19 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 4.83 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 800 | % |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 18.5 | Mpa |