

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA LDPE LD 319.92** 厂商: 埃克森美孚 **Exxonmobil** 品
牌: **Escorene**

| | | | |
|------|-----------|------|--|
| 材料标识 | EVA | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | Escorene | 材料特性 | 冲击强度,热封性 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------------|------------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 0.93 | g/cm ³ |
| 熔融流动指数 | | | |
| 190°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 2.0 | g/10min |

| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------------------|------------|-----|----|
| 光泽度 | ASTM 2457 | 88 | |
| 雾度 μm | ASTM D1003 | 1.5 | % |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|-----------|------|----|
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 81.0 | °C |