

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **K Resin NSBC210** 厂商: 日本电气化学 **Denka** 品牌:

材料标识	K Resin	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	片材成型
材料特性	高耐冲击性,高透明	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.02	g/cm ³
熔融流动指数			
°C / Kg	ISO 1133	8.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	25	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	18	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	31	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	1590	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ISO 306/B50	80	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		180-220	°C
螺筒中部温度		180-220	°C
螺筒前部温度		180-220	°C
模头温度		190-200	°C
模具温度		30-50	°C