

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LLDPE 1869** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ICORENE**

材料标识	LLDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ICORENE	用途	胶水/胶纸、涂覆应用
材料特性	附着力强、抗腐蚀、良好的抗紫外线能力、紫外线稳定、加工方式为:roto lining	材料形状	粉末状/Powder

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.927	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	3.5	g/10min

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D3418	121	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180	°C
螺筒中部温度		200	°C
螺筒前部温度		210	°C
模头温度		220	°C
模具温度		40-80	°C