

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: LLDPE 3590 厂商: 舒尔曼 A.Schulman 品牌: ICORENE**

材料标识	LLDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ICORENE	材料特性	加工性能良好、良好的刚度、良好的抗紫外线能力、良好的韧性、紫外线稳定
材料形状	粉末状/Powder	加工方式	滚塑成型/Roll forming

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.935	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190℃ / 2.16Kg	ASTM D1238	9.0	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	56	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23℃	ASTM D638	17	Mpa
弯曲模量			
23℃	ASTM D790	550	Mpa
悬壁梁无缺口冲击强度			
落锤冲击	内部方法	160	J

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	℃
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180	℃
螺筒中部温度		200	℃
螺筒前部温度		210	℃
模头温度		220	℃
模具温度		40-80	℃