

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LLDPE 4200** 厂商: **韩华 Hanwha** 品牌: **HANWHA**

材料标识	LLDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	HANWHA	用途	薄膜、食品接触应用 和 涂覆应用
材料特性	加工性能良好、美观	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.920	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	1.60	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	16.70	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	800	%

光学性能	测试标准	数据	单位
雾度 30.0 μm	ASTM D1003	6.0	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	98	°C
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	< -76.0	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度	ASTM D149	> 20	KV/mm

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
模具温度		10—60-10—60	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		200-315	°C

第3气缸区温度		200-315	°C
第5气缸区温度		200-315	°C
模具温度		315-315	°C