

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA/ABS M/MK SF** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品
牌: **SCHULABLEND**

材料标识	PA/ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	SCHULABLEND	材料特性	阻燃、高流动性、耐冲击、耐化学品
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.07	g/cm ³
熔融流动指数			
250°C / 5.0Kg	ISO 1133	15	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	87	Mpa

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	46	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	3.00	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	1800	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	55	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	28	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	NB	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eU	NB	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	89	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	75	°C
维卡软化温度	ISO 306/A50	209	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	> 1.0E+13	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	> 1.0E+15	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		4.0-6.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		230-230	°C
螺筒中部温度		240-240	°C
螺筒前部温度		250-250	°C
模头温度		260-260	°C
模具温度		40-80	°C