

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 8233G HS BK-102** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultramid**

材料标识	PA6-GF33%	颜色	黑色/Black
UL编号	E36632	厂商品牌	Ultramid
用途	汽车行业、电气/电子应用、工程/工业配件、电线电缆和外壳	材料特性	耐化学品、高强度
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.39	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.30	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	1.10	%
(23°C, 50RH)	ASTM D570	1.80	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	121	R

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		218	°C
1.80MPa 未退火		208	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	220	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	3.8E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度			
1.50 mm	ASTM D149	29	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	3.00 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		0.15	%
注塑温度			
模具温度		80-95	°C