

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B3EG10** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultramid**

材料标识	PA6-GF50%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E36632/E41871	厂商品牌	Ultramid
用途	汽车行业 和 工程/工业配件	材料特性	坚硬、耐化学品、粘数 (96% H2SO4) 135 cm³/g
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.55	g/cm³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	4.80	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	1.50	%
熔融流动指数			
275°C / 5.0Kg	ISO 1133	15	cm³/10min

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	220	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	215	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	220	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.0E-5 - 1.5E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	5.0E-5 - 6.0E-5	cm/cm / °C
导热系数	DIN52612	0.38	W/m/K

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+10	Ω.cm
耗散因数	IEC 60250	550	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.15	%
注塑温度			
螺筒后部温度		270	°C
螺筒中部温度		280	°C
螺筒前部温度		290	°C
模头温度		290	°C
模具温度		80-90	°C