

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B3GM35 Q643** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultramid**

材料标识	PA6-GF40%-MD40%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Ultramid	用途	汽车行业 和 工业应用
材料特性	坚硬、良好的尺寸稳定性、耐化学品	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.48	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	5.70	%
(23°C, 50RH)	ASTM D570	1.70	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		198	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	220	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		0.15	%
注塑温度			
模具温度		80-95	°C