

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B3WG6** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultramid**

材料标识	PA6-GF30%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E36632/E41871	厂商品牌	Ultramid
用途	汽车行业	材料特性	耐化学品、热稳定剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.36	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	6.60	%
(23°C, 50RH)	ASTM D570	2.10	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		220	°C
1.80MPa 未退火		207	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	220	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	1.0E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件	测试标准	建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		0.15	%
注塑温度			
模具温度		80-90-80-90	°C