

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B3WGM24 sw23228** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultramid**

材料标识	PA6-GF10%-MD20%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Ultramid	用途	汽车行业、外壳、工程/工业配件 和 手柄
材料特性	坚硬、良好的尺寸稳定性、粘数 (96% H2SO4) 145 cm ³ /g	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.37	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.40	%
横向方向	ISO 294-4	0.61	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	7.20	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	2.30	%
熔融流动指数			
275°C / 5.0Kg	ISO 1133	40.00	cm ³ /10min

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	215	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	195	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	220	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	3.4E-5 — 3.8E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	6.0E-5 — 1.1E-4	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+10	Ω.cm
耗散因数	IEC 60250	400	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

防火等级	UL-94	1.60 mm	
------	-------	---------	--

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.15	%
注塑温度			
螺筒后部温度		260	°C
螺筒中部温度		270	°C
螺筒前部温度		280	°C
模头温度		280	°C
模具温度		80-90	°C