

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BR40W** 厂商: **瑞士远东 EMS** 品牌: **Grilon**

材料标识	PA6-HI	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Grilon	用途	电气/电子应用,电线电缆,工程/工业配件,工具,工业应用
材料特性	高冲击,耐低温。	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.12	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	8.0	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	2.5	%

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	55.0	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	110	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	222	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.1E-4	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	1.6E-4	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+13	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	26	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB