

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 C218MZ20V10 BLACKZ** 厂商: **索尔维 Solvay** 品  
牌: **TECHNYL**

材料标识	PA6-GF10%-MD20%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	TECHNYL	用途	汽车行业
材料特性	抗翘曲,良好的尺寸稳定性,热稳定剂	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.36	g/cm <sup>3</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	205	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	222	°C

注塑成型条件	测试标准	建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
水份含量		0.20	%
注塑温度			
螺筒后部温度		230-235	°C
螺筒中部温度		235-245	°C
螺筒前部温度		245-250	°C
模头温度		245-250	°C
模具温度		60-80	°C