

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 F47NL nat6028** 厂商: **瑞士远东 EMS** 品牌: **Grilon**

材料标识	PA6	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Grilon	用途	电影,食品接触应用,包装,工程/工业配件
材料特性	成核,高粘度,可接触食品	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding 浇铸成型/Cast molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.14	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	9.0	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	3.0	%
熔融流动指数			
275°C / 5.0Kg	ISO 1133	15.0	cm ³ /10min

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	222	°C