

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 K-FHG7/A** 厂商: **帝斯曼 DSM** 品牌: **AKULON**

材料标识	PA6-GF35%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	AKULON	材料特性	阻燃.热稳定性.高流动性.填充物为35% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.00	%
横向方向	ISO 294-4	0.30	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	220	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	200	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	220	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.5E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	6.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	>1.0E+15	Ω.cm
耗散因数	IEC 60250	500	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件	测试标准	建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		230-250	°C
螺筒中部温度		230-250	°C
螺筒前部温度		230-250	°C
模头温度		250-275	°C

模具温度		40-90	°C
------	--	-------	----