

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 K223-HM6** 厂商: **帝斯曼 DSM** 品牌: **AKULON**

材料标识	PA6-MD30%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E47960	厂商品牌	AKULON
材料特性	阻燃,热稳定性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.38	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.69	%
横向方向	ISO 294-4	0.79	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	6.6	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	1.9	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	205	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	135	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	220	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	4.0E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	4.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω·cm
绝缘强度	IEC 60243-1	30	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	500	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.71mm	HB