

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 KN133MC20BL** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **KOPA**

材料标识	PA6	厂商品牌	KOPA
材料特性	高耐热, 数值稳定		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.29	g/cm ³
收缩率			
横向方向	ASTM D995	1.0-1.3	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.6	%

热性能	测试标准	数据	单位
熔融温度		220	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
耐电弧性	ASTM D495	130	s