

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 SX216V60** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **TECHNYL STAR**

材料标识	PA6-GF60%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	TECHNYL STAR	用途	汽车行业
材料特性	高刚度,高流动性,美观	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.65	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.55	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	222	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
水份含量		0.15	%
注塑温度			
螺筒后部温度		220-225	°C
螺筒中部温度		225-235	°C
螺筒前部温度		235-245	°C
模头温度		235-245	°C
模具温度		80-80	°C