

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA610 D458P BLACK** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **TECHNYL**

材料标识	PA610	颜色	黑色/Black
厂商品牌	TECHNYL	用途	汽车行业
材料特性	增塑,高粘度,环保/绿色	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.04	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.46	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	51.0	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	215	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
干燥时间		8.0	Hr
水份含量		0.10	%
注塑温度			
螺筒后部温度		205-225	°C
螺筒中部温度		215-235	°C
螺筒前部温度		220-240	°C
模头温度		220-240	°C
模具温度		215-235	°C