

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA610 NI-30CF/15T-2S** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **LubriOne**

材料标识	PA610	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	LubriOne	用途	电气用具,输送带,印刷应用
材料特性	润滑	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.31	g/cm <sup>3</sup>

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	172	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	4.00	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	10300	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	221	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	10300	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	240	J/m

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+4	Ω.cm
表面电阻	ASTM D257	1.0E+6	Ω.cm

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		4.0-6.0	Hr
注塑温度			
模具温度		65-85	°C