

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: PA66 1200A Zip 22NATURAL 厂商: 普立万 Polyone 品**  
**牌: Nymax**

材料标识	PA66	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Nymax	用途	汽车领域的应用.消费品应用等
材料特性	经润滑.一般目的	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.14	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.10	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	1.40	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	71	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	25	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	128	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3100	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	53	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		80.0	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	255	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		4	Hr
注塑温度			
模具温度		60-110	°C