

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 66 SK 1000** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **SCHULAMID**

材料标识	PA66	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E344659/E86615	厂商品牌	SCHULAMID
材料特性	阻燃、良好的韧性、耐冲击、耐化学品、中等粘度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.06	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	2.00	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	135	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	60	°C
维卡软化温度	ISO 306/A50	> 250	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	300	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
注塑温度			
模具温度		50-80	°C