

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A NAT FV030** 厂商: **兰蒂奇 RADICI** 品牌: **Heramid**

| | | | |
|------|---------|------|-------------------|
| 材料标识 | PA66 | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | Heramid | 材料形状 | 颗粒状/Resin |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.35 | g/cm ³ |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 110 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 4.0 | % |
| 拉伸模量 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 6500 | Mpa |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 120 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 4500 | Mpa |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|------------|-----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 1.80MPa 未退火 | | 210 | °C |
| 维卡软化温度 | | | |
| 熔融温度 | ASTM D4591 | 260 | °C |