

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A3X2G7** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultramid**

材料标识	PA66-GF35%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E41871	厂商品牌	Ultramid
材料特性	高刚性, 高强度, 良好稳定性, 良好的电气性能	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.45	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.10	%
横向方向	ISO 294-4	0.34	%
熔融流动指数			
275°C / 5.0Kg	ISO 1133	25	cm ³ /10min

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
干燥时间		3-6	Hr
水份含量		0.05	%
注塑温度			
螺筒后部温度		270-290	°C
螺筒中部温度		270-290	°C
螺筒前部温度		270-290	°C
模头温度		280-300	°C
模具温度		80-90	°C