

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A3ZM2 BK30564** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultramid**

材料标识	PA66-GF30%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Ultramid	用途	薄壁部件、结构元件、汽车领域的应用
材料特性	耐化学品、良好的尺寸稳定性、耐热	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.15	g/cm ³

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	192	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	77	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	260	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
耗散因数	IEC 60250	550	V

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		0.15	%
注塑温度			
模具温度		80-90	°C