

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A700 G20 H WUF BK059** 厂商: **普立万 Polyone** 品  
牌: **Bergamid**

材料标识	PA66-GF20%-V0	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Bergamid	材料特性	无卤.耐热
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.65	%

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	1.0E+15	$\Omega$ .cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	$^{\circ}$ C
干燥时间		4-6	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		260-280	$^{\circ}$ C
螺筒中部温度		260-280	$^{\circ}$ C
螺筒前部温度		260-280	$^{\circ}$ C
模具温度		65-85	$^{\circ}$ C