

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 H2 G/25-V0KB1 BK3324** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品
牌: **Ultramid**

材料标识	PA66-GF25%-V0	颜色	黑色/Black
UL编号	E36632	厂商品牌	Ultramid
用途	汽车行业	材料特性	阻燃、美观、热稳定剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.35	g/cm ³

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	237	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		0.050	%
注塑温度			
模具温度		80-90	°C