

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 KN333G30CR** 厂商: 韩国可隆 **KOLON** 品牌: **KOPA**

材料标识	PA66	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	KOPA	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.37	g/cm <sup>3</sup>

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	215	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	300	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	14	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	240	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	255	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -100	°C
干燥时间		4.00-5.00	Hr
水份含量		≤0.05	%
注塑温度			
模具温度		60-80	°C