

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 KN333HI5BL** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **KOPA**

材料标识	PA66	厂商品牌	KOPA
材料特性	中粘度, 耐冲击, Black		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.1	g/cm ³
收缩率			
横向方向	ASTM D995	1.6-1.9	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	1	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	110	R

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 退火	ASTM D648	210	°C
1.80MPa 退火	ASTM D648	70	°C
维卡软化温度			
熔融温度		255	°C
线膨胀系数			
横行方向	ASTM D696	0.6	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度	ASTM D149	20	KV/mm
耗散因数			
耐电弧性	ASTM D495	125	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	HB	