

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 NN-25GB/15T** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **LubriOne**

材料标识	PA66-GB25%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	LubriOne	用途	传送机配件.家电部件
材料特性	经润滑	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		3-4	Hr
注塑温度			
模具温度		50-90	°C