

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA9T G1300H** 厂商: **可乐丽 Kuraray** 品牌: **Genestar**

材料标识	PA9T-GF30%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E90350	厂商品牌	Genestar
用途	电气/电子应用	材料特性	无卤素
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.37	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.20	%
横向方向	ASTM D995	0.80	%
熔融流动指数			
320°C / 2.16Kg	ASTM D1238	45.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	160	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	4.0	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	205	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	8500	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	110	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		290	°C
维卡软化温度			
玻璃转化温度	ASTM D648	125	°C
熔融温度	ASTM D4591	306	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+16	Ω .cm
绝缘强度	ASTM D149	30	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.8mm	HB