

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT 1184G-A15** 厂商: **东丽 TORAY** 品牌: **Toraycon**

材料标识	PBT-GF15%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E41797</b>	厂商品牌	Toraycon
材料特性	阻燃,填充物为15% 玻璃纤维增强材料	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.55	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.50	%
横向方向	ISO 294-4	1.20	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.07	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	85	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	110	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	2.50	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	6900	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	170	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	6500	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	5.5	kJ/m <sup>2</sup>
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	35	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	220	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	205	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	5.3E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	5.6E+16	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	14	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	135	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	V-0