

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT 3200** 厂商: **宝理 Polyplastics** 品牌: **DURANEX**

材料标识	PBT-GF20%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E213445</b>	厂商品牌	DURANEX
材料特性	填充物为20% 玻璃纤维增强材料	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.45	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.20	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	120	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	2.80	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	176	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	6570	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	6.7	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	207	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	3.0E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	9.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	5.0E+16	Ω.cm
绝缘强度			

3mm	IEC 60243-1	22	KV/mm
-----	-------------	----	-------

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -140	°C
干燥时间		3.00-5.00	Hr
注塑温度			
模具温度		40.0-80.0	°C