

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT 5505S** 厂商: **三菱工程塑料 MEP** 品牌: **Novaduran**

材料标识	PBT	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E53664</b>	厂商品牌	Novaduran
材料特性	良好柔韧性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.28	g/cm <sup>3</sup>

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	28.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	>200	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	1000	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	31.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	740	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	13	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	145	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	67.0	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	222	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm

绝缘强度			
1.00mm	IEC 60243-1	22	KV/mm
2.00mm	IEC 60243-1	17	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		5.0-8.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		235	°C
螺筒中部温度		240	°C
螺筒前部温度		250	°C
模头温度		245	°C
模具温度		60.0-80.0	°C