

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT 745** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **VALOX**

材料标识	PBT-GF30%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E121562	厂商品牌	VALOX
用途	汽车行业	材料特性	低翘曲.韧性良好.填充物为30% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.46	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.70	%
横向方向	ASTM D995	0.70	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.090	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	112	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	46.9	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	89.6	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3450	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	80	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	1600	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		160	°C
1.80MPa 未退火		87.8	°C

线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	7.6E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	6.9E+16	Ω.cm
绝缘强度			
1.6mm,in oil	ASTM D149	25	KV/mm
3.2mm,in air	ASTM D149	23	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.020	%
注塑温度			
螺筒后部温度		240-250	°C
螺筒中部温度		250-260	°C
螺筒前部温度		250-265	°C
模头温度		250-270	°C
模具温度		70-100	°C